



TF500S GY

Tychem® 6000

DuPont™ Tychem® 6000 토시, 모델 TF500T GY. 술기 테이핑 처리. 상단 및 손목 고무 밴드 처리. 회색.

이름	설명
제품 참조 번호	TYFPS30SGYA0
원단 및 소재	Tychem® F
디자인	고무 밴드 처리된 토시
술기	봉제 및 오버테이핑
컬러	회색
사이즈	프리 사이즈
수량/박스	400개/박스, 벌크 포장

제품 특성 & 상세 정보

DuPont™ Tychem® 6000 토시, 모델 TF500T GY. 길이 45cm. 손목 및 팔 상단부 고무 밴드 처리. 색상은 회색이며 프리 사이즈. 솔기 봉제 및 오버레이핑 처리.

Tychem® 보호복과 함께 착용할 수 있도록 특별히 제작된 Tychem® 액세서리는 위험 물질에 보다 많이 노출되는 신체 부위를 보호하는 데 도움이 됩니다.

Tychem® 6000은 강력한 Tyvek® 원단에 배리어 필름을 라미네이트 처리한 가벼운 원단입니다. Tychem® 6000 원단으로 만든 보호복과 액세서리는 다양한 화학물질이 침투하는 것을 탁월하게 막아주며, 독성이 있는 수많은 산업용 유기 화학물질, 고농도 무기 화학물질(가압 조건 포함), 입자성 물질, 생물학적 위험, 특정 화학작용제로부터 작업자를 보호해줍니다. 원단은 가볍고, 튼튼하며 편안하면서도 높은 보호력을 제공합니다.

Tychem® 6000은 유출된 화학물질 정화, 응급 대응부터 군사용 및 석유화학용까지 광범위한 환경에서 사용됩니다.

- 한국산업안전보건공단 인증 화학물질용 보호복, 부분보호복 3형식
- 프리사이즈 (45cm)
- 정전기 방지 처리 (EN 1149-1) - 안쪽; 각주 참조
- 보호력과 강도 향상을 위해 봉제한 솔기 위에 테이핑 처리

필요한 추가 장비

- 위험 요소 평가 결과를 바탕으로 호흡기와 눈, 머리, 손, 발 등을 보호할 수 있는 적절한 개인안전 보호구를 착용하십시오. (8)
- 이 보호복은 신체 일부만을 보호합니다. 위험 요소 평가 결과를 바탕으로, 필요 시 다른 내화학성 안전보호구와 함께 착용하십시오.
- 이 보호복은 신체 일부만을 보호합니다. 위험 요소 평가 결과를 바탕으로, 필요 시 화학물질에 대한 보호 성능이 있는 다른 개인 보호 장비와 함께 착용하십시오.

사이즈

Dcode	제품 사이즈
D13675288	00

물리적 특성



듀폰 화학 보호복에 사용되는 원단의 기계적 성능과 관련된 정보는 테스트 방법 및 관련 유럽 기준에 따라 확인 가능합니다. 내마모성, 굴곡저항, 인장강도, 뚫림저항과 같은 성능들은 보호력을 평가할 때 도움이 될 수 있습니다.

속성	테스트 방법	전형적인 결과	EN
굴곡 저항	노동부고시 제 2020-35호	> 1000 회	1 수준 이상 ¹
내마모성	노동부고시 제 2020-35호	> 10 회	1 수준 이상 ¹
두께	DIN EN ISO 534	210 µm	N/A
뚫림 강도	노동부고시 제 2020-35호	>5 N	1 수준 이상 ¹
색상	N/A.	Grey	N/A
연소 저항	노동부고시 제 2020-35호	불꽃 통과	1 수준 이상 ¹
인열 강도	노동부고시 제 2020-35호	>10 N	1 수준 이상 ¹
인장 강도	노동부고시 제 2020-35호	>30 N	1 수준 이상 ¹
중량	DIN EN ISO 536	120 g/m ²	N/A

1 한국산업안전보건공단 고용노동부고시 제 2020-35호 또는 EN 14325에 의거함 2 EN 14126에 따름 3 EN 1073-2에 따름 4 EN 14116에 따름 12 EN 11612에 따름 5 전면 Tyvek® / 후면 6 ASTM D-572에 따른 테스트에 기반함 7 추가 정보, 제한 및 경고는 지침을 참조하십시오. > 초과 < 미만 <= Smaller than or equal to N/A 해당 사항 없음 STD DEV 표준 편차

침투 및 반발



액체 화학물질에 노출되는 보호복 원단의 침투와 흡수, 반발 지수를 측정할 때에는 EN ISO 6530 시험방법을 사용합니다. 시험 결과는 듀폰 원단이 30% 황산 및 10% 수산화나트륨에 대해 침투 저항과 반발 성능을 제공함을 보여줍니다.

속성	테스트 방법	전형적인 결과	EN
액체 반발성, 자일렌	EN ISO 6530	>95 %	3/3 ¹
액체 반발성, 부탄올	EN ISO 6530	>95 %	3/3 ¹
액체 반발성, 수산화나트륨 (10%)	EN ISO 6530	>95 %	3/3 ¹
액체 반발성, 황산 (30%)	EN ISO 6530	>95 %	3/3 ¹
액체 침투 저항, 부탄올	EN ISO 6530	<1 %	3/3 ¹
액체 침투 저항, 자일렌	EN ISO 6530	<1 %	3/3 ¹
액체 침투 저항, 수산화나트륨 (10%)	EN ISO 6530	<1 %	3/3 ¹
액체 침투 저항, 황산 (30%)	EN ISO 6530	<1 %	3/3 ¹

보호복 성능



보호복의 보호력과 관련된 정보는 유럽 기준에 따릅니다. 여기에는 방사능 오염 미립자에 대한 보호력, 솔기 강도, 보관 수명 등의 중요한 특징이 포함됩니다. 누설율 및 액체 침투 저항성에 대한 내용도 보호복 형식에 따라 세부 정보를 확인하실 수 있습니다.

속성	테스트 방법	전형적인 결과	EN
4형식 부분보호복 완성품 시험 성능 수준	노동부고시 제 2020-35호	적합	N/A
사용 기한	N/A.	5 년	N/A
솔기 강도	노동부고시 제 2020-35호	>30 N	1 수준 이상 ¹

1 한국산업안전보건공단 고용노동부고시 제 2020-35호 또는 EN 14325에 의거함 3 EN 1073-2에 따름 12 EN 11612에 따름 13 EN 11611에 따름 5 전면 Tyvek® / 후면 6 ASTM D-572에 따른 테스트에 기반함 7 추가 정보, 제한 및 경고는 지침을 참조하십시오. 11 평균 10벌의 방호복, 3가지 활동, 3가지 검침계에 기반함 > 초과 < 미만 <= Smaller than or equal to N/A 해당 사항 없음 * 최저 단일 값에 기반함

편안함



편안함

속성	테스트 방법	전형적인 결과	EN
공기 투과도 (Gurley)	ISO 5636-5	No	N/A

2 EN 14126에 따름 5 전면 Tyvek® / 후면 > 초과 < 미만 <= Smaller than or equal to N/A 해당 사항 없음

생물학적 보호



듀폰 보호복이 생물학적으로 오염된 에어로졸, 액체, 먼지 및 혈액, 체액, 혈행성 병원균 등에 노출되었을 때에 제공하는 보호력에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다. 해당 정보는 연관된 유럽 기준에 따라 분류되어 있습니다.

속성	테스트 방법	전형적인 결과	EN
박테리오파지(Bacteriophage Phi-X174)를 사용한 혈행성 병원균의 침투 저항	ISO 16604	20 kPa	6 of 6 ²
생물학적으로 오염된 고체 입자성 물질에 대한 침투 저항	ISO 22612	log cfu <1	3 of 3 ²
생물학적으로 오염된 액상물질에 대한 침투 저항	EN ISO 22610	>75 N	6 of 6 ²
생물학적으로 오염된 에어로졸에 대한 침투 저항	ISO/DIS 22611	log ratio >5	3 of 3 ²

2 EN 14126에 따름 > 초과 < 미만 <= Smaller than or equal to

경고

- 여기에 제공된 정보는 정보 게재일에 듀폰이 알고 있는 내용과 일치합니다. 이 정보는 새로운 정보 및 지식이 입수되면 수정될 수 있습니다. 제공된 데이터는 제품 특성의 정상적인 범위 내에 들며, 지정된 특정 물질과만 관련이 있습니다. 달리 명시되지 않은 경우, 해당 물질이 다른 물질이나 첨가물과 함께 사용되었다면 본 데이터가 유효하지 않을 수 있습니다. 제공된 데이터를 사양 한계 설정에 사용하거나, 단독으로 설계의 밑바탕으로 사용해서는 안됩니다. 본 데이터는 여러분이 어느 소재의 특정 목적 적합성을 직접 판단하기 위해 실시해야 할 수도 있는 테스트를 대체하지 못합니다. 듀폰은 실제 최종 사용자 환경의 모든 변수들을 예측할 수 없기 때문에 이 정보의 사용과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며, 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 수록된 어떤 내용도 사용 허가나 특허권 침해를 조장하는 근거로 간주될 수 없습니다. 여기에 제공된 정보는 정보 게재일에 듀폰이 알고 있는 내용과 일치합니다. 이 정보는 새로운 정보 및 지식이 입수되면 수정될 수 있습니다. 제공된 데이터는 제품 특성의 정상적인 범위 내에 들며, 지정된 특정 물질과만 관련이 있습니다. 달리 명시되지 않은 경우, 해당 물질이 다른 물질이나 첨가물과 함께 사용되었다면 본 데이터가 유효하지 않을 수 있습니다. 제공된 데이터를 사양 한계 설정에 사용하거나, 단독으로 설계의 밑바탕으로 사용해서는 안됩니다. 본 데이터는 여러분이 어느 소재의 특정 목적 적합성을 직접 판단하기 위해 실시해야 할 수도 있는 테스트를 대체하지 못합니다. 듀폰은 실제 최종 사용자 환경의 모든 변수들을 예측할 수 없기 때문에 이 정보의 사용과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며, 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 수록된 어떤 내용도 사용 허가나 특허권 침해를 조장하는 근거로 간주될 수 없습니다.
- 본 보호복은 방염 성능을 제공하지 않습니다. 열, 화염, 스파크 주변 및 가연성 환경에서 사용하지 마십시오
- 폭발 및 화염 가능성이 있는 지역에서 작업하기: 액세서리 만으로는 보호복 및 착용자가 접지되지 않습니다. 위험 평가 시 접지를 위한 추가적인 조치를 취하십시오. 특히, 덧신 및 장화를 착용할 때 주의하시기 바랍니다.

투과 데이터



투과란 고체, 액체 또는 기체성 화학물질이 분자 수준에서 보호복의 원단을 통과하는 화학작용을 의미합니다. 투과 데이터는 특정 용도에 가장 적합한 보호복을 선택할 때, 또한 보호복을 얼마나 오랫동안 안전하게 착용할 수 있는지 예상할 때 도움이 됩니다. 듀폰 원단의 투과 저항을 측정시 표준화된 시험 방법을 사용하며, 시험 결과는 특정 화학물질명, 화학물질 계열 또는 원단별로 확인하실 수 있습니다.

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
2-(2-Butoxyethoxy) ethanol	Liquid	112-34-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
2-Methyl-2-Butanol	Liquid	75-85-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Acetaldehyde	Liquid	75-07-0	imm	imm	13*/23	1	2	0.06			
Acetic acid (>95%)	Liquid	64-19-7	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Acetic acid 2 ethoxy ethyl ester	Liquid	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Acetic acid 2 methoxy ethyl ester	Liquid	110-49-6	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Acetic acid ethenyl ester	Liquid	108-05-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acetic acid ethyl ester	Liquid	141-78-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acetic acid pentyl ester	Liquid	628-63-7	>480	>480	>480	6	0.007	0.001	<10.2	>480	6
Acetic anhydride	Liquid	108-24-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acetic chloride	Liquid	75-36-5	155	>480	>480	6	0.0014	0.0001			
Acetone	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Acetone cyanohydrin	Liquid	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Acetonitrile	Liquid	75-05-8	65*/83	131	>480	6	<0.4	0.03	<82	>480	6
Acetyl chloride	Liquid	75-36-5	155	>480	>480	6	0.0014	0.0001			
Acroleic acid	Liquid	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Acrolein	Liquid	107-02-8	51*/65	75*/101	>480	6	<0.5	0.02	105	>480	6
Acrolein (10 g/m ²)	Liquid	107-02-8	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Acryl amide (50%)	Liquid	79-06-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acrylic acid	Liquid	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Acrylic acid ethyl ester	Liquid	140-88-5	imm*/161	imm*/162	imm*/163		<5	0.04			
Acrylic acid n-butyl ester	Liquid	141-32-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	>480	>480	6
Acrylic amide (50%)	Liquid	79-06-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acrylonitrile	Liquid	107-13-1	72*/91	73*/92	103	3	8.9	0.0085			
Acryloyl Chloride	Liquid	814-68-6	166*/224	334	>480	6	<0.3	0.04	29.6	>480	6
Adipic acid dinitrile	Liquid	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Adipic acid nitrile	Liquid	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Adiponitrile	Liquid	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Allyl alcohol	Liquid	107-18-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Allyl chloride	Liquid	107-05-1	291*/400	381*/447	>480	6	<0.2	0.02	<18.5	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Amido sulfonic acid (15%)	Liquid	5329-14-6	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Amino benzene	Liquid	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Amino diphenyl, 4- (1 mg/ml in Methanol)	Liquid	92-67-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Amino ethanol, 2-	Liquid	141-43-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Amino ethylethanolamine	Liquid	111-41-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Amino ethylethanolamine (60%)	Liquid	111-41-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Amino ethylpiperazine	Liquid	140-31-8	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Amino propane, 2-	Liquid	75-31-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Ammonia (gaseous)	Vapor	7664-41-7	20	20	21	1	1.5	0.0024			
Ammonium bifluoride (sat)	Liquid	1341-49-7	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ammonium fluoride (40%)	Liquid	12125-01-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Ammonium hydrogendifluoride (sat)	Liquid	1341-49-7	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ammonium hydroxide (32%)	Liquid	1336-21-6	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Amyl acetate, n-	Liquid	628-63-7	>480	>480	>480	6	0.007	0.001	<10.2	>480	6
Amyl alcohol	Liquid	71-41-0	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Amyl alcohol, tert-	Liquid	75-85-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Amyl ester acetic acid	Liquid	628-63-7	>480	>480	>480	6	0.007	0.001	<10.2	>480	6
Anilin, 4-Trifluoromethoxy-	Liquid	461-82-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Aniline	Liquid	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Anthracene (sat in Toluene)	Liquid	120-12-7	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Anthracin (sat in Toluene)	Liquid	120-12-7	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Antimony pentachloride	Liquid	7647-18-9	<15	<15	<15	1	>10	0.1			
Arsenic (III) chloride	Liquid	7784-34-1	22* /29	32*/38	59	2	334	0.01			
Arsenic trichloride	Liquid	7784-34-1	22* /29	32*/38	59	2	334	0.01			
Azolidine	Liquid	123-75-1	40* /80	45* /100	145* /185	4	4.7	0.05			
Benzaldehyde	Liquid	100-52-7	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Benzenamine	Liquid	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Benzene	Liquid	71-43-2	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Benzene carbonyl chloride	Liquid	98-88-4	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Benzene sulfone chloride	Liquid	98-09-9	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Benzene sulfonyl chloride	Liquid	98-09-9	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Benzo nitrile	Liquid	100-47-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Benzoyl chloride	Liquid	98-88-4	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Benzyl alcohol	Liquid	100-51-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Benzyl chloride	Liquid	100-44-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Benzyl cyanide	Liquid	140-29-4	>390	>390	>390	5	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Benzyl methylamine, N-	Liquid	103-67-3	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Bis (4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl) propane	Liquid	1675-54-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Bis phenol A diglycidyl ether	Liquid	1675-54-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Black Liquor (mix)	Liquid	mix		>480							
Boron fluoride ethyl ether	Liquid	109-63-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Boron trifluoride diethyl etherate	Liquid	109-63-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Boron trifluoride dimethyl etherate	Liquid	353-42-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Boron trifluoride etherate	Liquid	109-63-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Brom thiophene, 2-	Liquid	1003-09-4	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Bromine	Liquid	7726-95-6	imm	imm	imm		105	0.001			
Bromo 4-fluorobenzene, 1-	Liquid	460-00-4	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Bromo fluorobenzene, 4-	Liquid	460-00-4	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
But-3-en-2-one	Liquid	78-94-4	287* /379	>480	>480	6	<0.1	0.02	<9.6	>480	6
Butadiene, 1,3- (gaseous)	Vapor	106-99-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Butanal, n-	Liquid	123-72-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Butanol, 1-	Liquid	71-36-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Butanol, n-	Liquid	71-36-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Butanol, tert-	Liquid	75-65-0	10*/147	37* /205	>480	6	0.26	0.02			
Butanone	Liquid	78-93-3	imm	40*/64	>480	6	0.36	0.001			
Butanone oxime, 2-	Liquid	96-29-7	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Butenal, 2-	Liquid	123-73-9	121	147	>480	6	<1	0.02	210	405	5
Butoxy ethanol, 2-	Liquid	111-76-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Butyl acetate, n-	Liquid	123-86-4	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Butyl acrylate, n-	Liquid	141-32-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	>480	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Butyl alcohol, n-	Liquid	71-36-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Butyl amine	Liquid	109-73-9	170	200	>480	6	0.84	0.01	137.5	>480	6
Butyl ether, n-	Liquid	142-96-1	223* /285	223* /285	224* /287	4	14.6	0.021			
Butyl stannium trichloride	Liquid	1118-46-3	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Butylchloroformate	Liquid	592-34-7	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Butyraldehyde, n-	Liquid	123-72-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Butyric Acid	Liquid	107-92-6	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Calomel (sat)	Liquid	10112-91-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Carbon disulfide	Liquid	75-15-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Carbon tetrachloride	Liquid	56-23-5	imm	imm* /11	>480	6	0.57	0.001			
Carbon tetrachloride (1000 ppm)	Vapor	56-23-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Caustic ammonia (32%)	Liquid	1336-21-6	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Caustic soda (50% at 50 °C)	Liquid	1310-73-2	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Caustic soda (50%)	Liquid	1310-73-2	>480	>480	>480	6	<0.025	0.025	<12	>480	6
Cellosolve acetate	Liquid	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Chlor allylene	Liquid	107-05-1	291* /400	381* /447	>480	6	<0.2	0.02	<18.5	>480	6
Chlor trinitromethan	Liquid	76-06-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Chlorine (gaseous)	Vapor	7782-50-5	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Chloro 1,3-butadiene, 2- (50% in Butanol)	Liquid	126-99-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Chloro 1-methylbenzene, 2-	Liquid	95-49-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Chloro 2,3-epoxy propane, 1-	Liquid	106-89-8	355	395	>480	6	<0.4	0.02	18.4	>480	6
Chloro 2-nitrobenzene, 1- (35-40 °C, molten)	Liquid	88-73-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Chloro acetic acid (80%)	Liquid	79-11-8	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Chloro acetone (95%)	Liquid	78-95-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Chloro acrylonitrile, 2-	Liquid	920-37-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Chloro aniline, p- (70 °C, molten)	Liquid	106-47-8		imm	11	1	256	0.0206			
Chloro benzenamine, 4- (70 °C, molten)	Liquid	106-47-8		imm	11	1	256	0.0206			
Chloro benzene	Liquid	108-90-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Chloro ethanol, 2-	Liquid	107-07-3	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Chloro ethene	Vapor	75-01-4	imm	>480	>480	6	0.02	0.001	<9.6	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Chloro form	Liquid	67-66-3	imm	imm	imm		10.6	0.001			
Chloro form (1000 ppm)	Vapor	67-66-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Chloro methyl methyl ether	Liquid	107-30-2	imm*/11	imm*/37	>480	6	0.75	0.001			
Chloro picrin	Liquid	76-06-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Chloro prene, 3-	Liquid	107-05-1	291* /400	381* /447	>480	6	<0.2	0.02	<18.5	>480	6
Chloro propan-2-one, 1- (95%)	Liquid	78-95-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Chloro toluene, alpha-	Liquid	100-44-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Chloro toluene, o-	Liquid	95-49-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Chloroacetic ethylester	Liquid	105-39-5	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Chloroacetic ethylester (75% in Ethanol)	Liquid	105-39-5	>480								
Chlorsulfonic acid	Liquid	7790-94-5	423	>480	>480	6	0.0003	0.0001			
Chromic acid (CrO3) (44.9%)	Liquid	1333-82-0	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Citric acid (sat)	Liquid	77-92-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Creosote	Liquid	8001-58-9	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Cresol o-	Liquid	95-48-7	173	179	211	4	<4	0.02	674	295	5
Cresols, mixed isomers	Liquid	1319-77-3	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Cresylic acid	Liquid	1319-77-3	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Croton aldehyde	Liquid	123-73-9	121	147	>480	6	<1	0.02	210	405	5
Cumene	Liquid	98-82-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cyanamide (50%)	Liquid	420-04-2	62*/208	nm	>480	6	na	0.17	<81.6	>480	6
Cyanobenzene	Liquid	100-47-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Cyanoethylene	Liquid	107-13-1	72*/91	73*/92	103	3	8.9	0.0085			
Cyanomethane	Liquid	75-05-8	65*/83	131	>480	6	<0.4	0.03	<82	>480	6
Cyanopropan-2-ol, 2-	Liquid	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cyclo hexane	Liquid	110-82-7	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Cyclo hexanone	Liquid	108-94-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Diamino sulfo chloride	Liquid	13360-57-1	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Diaminoethane, 1,2-	Liquid	107-15-3	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Dibromoethane, 1,2-	Liquid	106-93-4	84*/153	144* /288	>480	6	0.52	0.001			
Dibutyl 1,2-benzenedicarboxylate	Liquid	84-74-2		nm	>480	6		0.05			

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Dibutyl phthalate	Liquid	84-74-2		nm	>480	6		0.05			
Dibutyl sebacate	Liquid	109-43-3		nm	>480	6	<1	1			
Dichlorbenzen, 1,2-	Liquid	95-50-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Dichlorbenzen, 1,3-	Liquid	541-73-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Dichlorbenzen, 1,4- (50% in Ethanol)	Liquid	106-46-7	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Dichlorethane, 1,2.-	Liquid	107-06-2	65* /83	93	109	3	<3	0.04	898	182	4
Dichloro -2-propanone, 1,3- (45 °C, molten)	Liquid	534-07-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dichloro acetone, 1,3- (45 °C, molten)	Liquid	534-07-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dichloro acetyl chloride	Liquid	79-36-7	160	160	180	4	78.41	0.01			
Dichloro ethyl ether	Liquid	111-44-4	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dichloro ethylene, 1,1-	Liquid	75-35-4	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dichloro methane	Liquid	75-09-2	imm	imm	imm		23.7	0.03			
Dichloro methane (10.000 ppm)	Vapor	75-09-2	imm	52	>480	6	<0.21	0.05	100	>480	6
Dichloro methane (1000 ppm)	Vapor	75-09-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dichloro propene, 2,3-	Liquid	78-88-6	imm	imm* /25	54* /143	2	2.4	0.001			
Dicyanobutane, 1,4-	Liquid	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Diesel Fuel Grade D-2	Liquid	mix	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Diesel fuel	Liquid	68334-30-5	8* /323	>480	>480	6	0.02	0.001			
Diethyl amine	Liquid	109-89-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Diethyl benzene (95%)	Liquid	25340-17-4	>480	>480	>480	6	<0.0216	0.0216	<10.4	>480	6
Diethyl ethanamine, N,N-	Liquid	121-44-8	>480	>480	>480	6	0.05	0.05	<24	>480	6
Diethyl ether	Liquid	60-29-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Diethyl sulfate	Liquid	64-67-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Diethylene glycol monobutyl ether	Liquid	112-34-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Diethylene triamine	Liquid	111-40-0	imm	>480	>480	6	<0.01	0.005	<4.8	>480	6
Diketene Acetone (95%)	Liquid	5394-63-8	>480	>480	>480	6	<0.0229	0.0229	<11	>480	6
Dimethyl acetamide, N,N-	Liquid	127-19-5	>480	>480	>480	6	<0.014	0.014	<6.7	>480	6
Dimethyl amine	Vapor	124-40-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dimethyl aniline, N,N-	Liquid	121-69-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dimethyl dichlorosilane	Liquid	75-78-5	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Dimethyl formamide, N,N-	Liquid	68-12-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dimethyl fumarate (27 °C, solid)	Solid	624-49-7	>480	nm	>480	6	<0.39	0.39			
Dimethyl fumarate (37 °C, solid)	Solid	624-49-7	>480	nm	>480	6	<0.39	0.39			
Dimethyl ketal	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dimethyl ketone	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dimethyl nitrosamine	Liquid	62-75-9	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Dimethyl phenylamine, N,N-	Liquid	121-69-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dimethyl propandioate	Liquid	108-59-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dimethyl sulfate	Liquid	77-78-1	>480	>480	>480	6	<0.09	0.09	<43.2	>480	6
Dimethyl sulfide	Liquid	75-18-3	83* /139	271	452	5	1.21	0.02			
Dimethyl sulfoxide	Liquid	67-68-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dimethylmalonate	Vapor	108-59-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Dioxane, 1,4-	Liquid	123-91-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Diphenyl methane diisocyanate, 4,4'- (50 ° C, molten)	Liquid	101-68-8	>480	>480	>480	6	<0.0403	0.0403	<19.3	>480	6
Diphosgene	Liquid	503-38-8	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Dytek® A	Liquid	15520-10-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Epichlorohydrin	Liquid	106-89-8	355	395	>480	6	<0.4	0.02	18.4	>480	6
Epoxy ethane (gaseous)	Vapor	75-21-8	106	126	>480	6	<0.35	0.05	76	>480	6
Epoxy propane, 1,2-	Liquid	75-56-9	41	43	51	2	<5	0.03	1860	114	3
Ethane 1,2-diol	Liquid	107-21-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Ethane dioic acid (sat)	Liquid	144-62-7	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethane diol dipropanoate, 1,2-	Liquid	123-73-9	121	147	>480	6	<1	0.02	210	405	5
Ethane nitrile	Liquid	75-05-8	65*/83	131	>480	6	<0.4	0.03	<82	>480	6
Ethane thiol	Liquid	75-08-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Ethane trichloride	Liquid	79-00-5	120* /173	164* /232	202* /302	4	9.1	0.01			
Ethanol	Liquid	64-17-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Ethanol amine	Liquid	141-43-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Ethanoyl chloride	Liquid	75-36-5	155	>480	>480	6	0.0014	0.0001			
Ethansulphonic acid (70%)	Liquid	594-45-6	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Ethoxy ethanol, 2-	Liquid	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Ethoxy ethylacetat	Liquid	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethyl Cellosolve®	Liquid	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethyl acetate	Liquid	141-78-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Ethyl acrylate	Liquid	140-88-5	imm* /161	imm* /162	imm* /163		<5	0.04			
Ethyl alcohol	Liquid	64-17-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Ethyl benzene	Liquid	100-41-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethyl ethanamine, N-	Liquid	109-89-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Ethyl ether	Liquid	60-29-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Ethyl glycol acetate	Liquid	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethyl hexanoic acid	Liquid	149-57-5	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Ethyl mercaptan	Liquid	75-08-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Ethyl nitrile	Liquid	75-05-8	65*/83	131	>480	6	<0.4	0.03	<82	>480	6
Ethylchloroformate	Liquid	541-41-3	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Ethylene carboxylic acid	Liquid	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Ethylene chlorohydrin	Liquid	107-07-3	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Ethylene diamine	Liquid	107-15-3	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethylene dibromide	Liquid	106-93-4	84*/153	144* /288	>480	6	0.52	0.001			
Ethylene dichloride	Liquid	107-06-2	65*/83	93	109	3	<3	0.04	898	182	4
Ethylene glycol	Liquid	107-21-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Ethylene glycol mono ethyl ether acetate	Liquid	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethylene glycol monobutyl ether	Liquid	111-76-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Ethylene glycol monoethyl ether	Liquid	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethylene glycol monomethyl ether	Liquid	109-86-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethylene glycol monomethyl ether acetate	Liquid	110-49-6	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Ethylene oxide (gaseous)	Vapor	75-21-8	106	126	>480	6	<0.35	0.05	76	>480	6
Ethylene tetrachloride	Liquid	127-18-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Ethylene trichloride	Liquid	79-01-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Ferric (II) chloride (sat)	Liquid	7758-94-3	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Ferric (III) chloride (40%)	Liquid	7705-08-0	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Fluorobenzene	Liquid	462-06-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Fluorosilicic acid (33-35%)	Liquid	16961-83-4	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Fluorosulfonic acid	Liquid	7789-21-1	87	194	>480	6	na	0.02	29	>480	6
Formaldehyde (37%)	Liquid	50-00-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Formalin (37% (10-15% Methanol))	Liquid	50-00-0	>480	>480	>480	6	<0.0048	0.0048	<2.3	>480	6
Formalin (37%)	Liquid	50-00-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Formic acid (50%)	Liquid	64-18-6	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Formic acid (>95%)	Liquid	64-18-6	172	260	>480	6	0.24	0.001			
Furaldehyde, 2-	Liquid	98-01-1	459	>480	>480	6	na	0.03	<14.4	>480	6
Furan	Liquid	110-00-9	75	97	>480	6	<1	0.02	206	411	5
Furfural	Liquid	98-01-1	459	>480	>480	6	na	0.03	<14.4	>480	6
Gasoline, leaded	Liquid	mix	imm	imm* /21			0.32	0.001			
Gasoline, unleaded	Liquid	86290-81-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Glutaral (50%)	Liquid	111-30-8	150	170	200	4	1.861	0.01			
Glutaraldehyde (50%)	Liquid	111-30-8	150	170	200	4	1.861	0.01			
Glycol alcohol	Liquid	107-21-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Glycol chlorohydrin	Liquid	107-07-3	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Green Liquor (mix)	Liquid	mix		>480							
Heptane	Liquid	142-82-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Hexamethylene diamine (45 °C, molten)	Liquid	124-09-4	423	>480	>480	6	0.003	0.0001	<1.4	>480	6
Hexamethylene diisocyanate	Liquid	822-06-0	>480	>480	>480	6	<0.0271	0.0271	<13	>480	6
Hexane n-	Liquid	110-54-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Hexanone	Liquid	108-94-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Hexone	Liquid	108-10-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Hexyl chloro formate, 2-	Liquid	6092-54-2	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Hydrazine	Liquid	302-01-2	269	283	352	5	2.3	0.001			
Hydriodic acid (55-57%)	Liquid	10034-85-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Hydrobromic acid (48%)	Liquid	10035-10-6	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Hydrochloric acid (37%)	Liquid	7647-01-0	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Hydrofluoric acid (48-51%)	Liquid	7664-39-3	>480	>480	>480	6	<0.025	0.025	<12	>480	6
Hydrofluoric acid (60%)	Liquid	7664-39-3	18	52	373	5	na	0.005			

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Hydrofluoric acid (70%)	Liquid	7664-39-3	22	35	293	5	na	0.005	414	227	4
Hydrogen bromide (gaseous)	Vapor	10035-10-6	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Hydrogen chloride (gaseous)	Vapor	7647-01-0	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Hydrogen fluoride (20-27 °C, gaseous)	Vapor	7664-39-3	imm	imm	23	1	na	0.05			
Hydrogen peroxide (50%)	Liquid	7722-84-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Hydrogen peroxide (70%)	Liquid	7722-84-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Hydroxy 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-(sat)	Liquid	77-92-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Hydroxy 1-ethanethiol, 2-	Liquid	60-24-2	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Hydroxy 2-methylpropionitrile, 2-	Liquid	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Hydroxy isobutyronitrile	Liquid	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Hydroxy toluene	Liquid	100-51-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Hydroxy toluene, o-	Liquid	95-48-7	173	179	211	4	<4	0.02	674	295	5
Hypophosphorus acid (50%)	Liquid	6303-21-5	>480	>480	>480	6	<0.09	0.09	<43.2	>480	6
Iodomethane	Liquid	74-88-4	254	296	>480	6	na	0.07	53.6	>480	6
Isobutyl methyl ketone	Liquid	108-10-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Isophthaloyldichloride (45 °C, molten)	Liquid	99-63-8	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Isopropanol	Liquid	67-63-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Isopropyl alcohol	Liquid	67-63-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Isopropyl amine	Liquid	75-31-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Isopropyl benzene	Liquid	98-82-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Isopropyl bromoacetate (>95%)	Liquid	29921-57-1	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, 4,4'-	Liquid	1675-54-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
KR-2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (20%)	Liquid	2682-20-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
KR-Ammonia (-33 °C, liquid)	Liquid	7664-41-7	15	20	>480	6	<0.89	0.04	109	>480	6
KR-Benzisothiazol 1,2- (20%)	Liquid	2634-33-5	>480	>480	>480	6	<0.061	0.061	<30	>480	6
KR-Chemguard S-764P14A	Liquid	mix	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<5	>480	6
KR-Dahlgren Decon solution	Liquid	mix	>480	>480	>480	6	<0.025	0.025	<12	>480	6
KR-Dowtherm Heat Transfer Fluid	Liquid	mix	>480	>480	>480	6	<0.0267	0.0267	<13	>480	6
KR-Methyl Ethyl Ketone Peroxide (35%)	Liquid	1338-23-4	>480	>480	>480	6	<0.018	0.018	<10	>480	6
KR-Peracetic Acid (32%)	Liquid	79-21-0	>480	>480	>480	6	<0.0123	0.0123	<6	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Kerosene	Liquid	8008-20-6	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Ketone propane	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Lewisite (L), FINABEL 0.7.C	Liquid	541-25-3	>155 ⁸	>155 ⁸							
Lewisite (L), MIL-STD-282 (100 g/m ²)	Liquid	541-25-3		360 ⁸							
Limonene d-	Liquid	5989-27-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Maleic anhydride (66 °C, molten)	Liquid	108-31-6	21	22	24	1	24.6	0.016			
Mercapto acetic acid	Liquid	68-11-1	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Mercapto ethanol	Liquid	60-24-2	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Mercuric I chloride (sat)	Liquid	10112-91-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Mercury	Liquid	7439-97-6	>480	>480	>480	6	<0.09	0.09	<43.2	>480	6
Methacrylic acid	Liquid	79-41-4	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Methanesulfonyl chloride	Liquid	124-63-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Methanesulphonic acid	Liquid	75-75-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methanethiol	Vapor	74-93-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methanol	Liquid	67-56-1	56	117	>480	6	0.14	0.02			
Methoxy 2-methylpropane, 2-	Liquid	1634-04-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Methoxy chloromethane	Liquid	107-30-2	imm* /11	imm* /37	>480	6	0.75	0.001			
Methoxy ethanol, 2	Liquid	109-86-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Methoxy ethylacetate, 2-	Liquid	110-49-6	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Methyl -2-pyridyl acetate	Liquid	1658-42-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methyl 1,5-pentantedinitrile, 2-	Liquid	4553-62-2	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Methyl 2-methyl-2-propenoate	Liquid	80-62-6	imm* /26	imm* /53			1.4	0.001			
Methyl 2-pyrrolidon, N-	Liquid	872-50-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Methyl 4-isopropenyl-1-cyclohexene, 1-	Liquid	5989-27-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Methyl N-nitrosomethanamine, N-	Liquid	62-75-9	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Methyl acetyl	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Methyl acrolein	Liquid	123-73-9	121	147	>480	6	<1	0.02	210	405	5
Methyl acrylate	Liquid	96-33-3	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Methyl amine (gaseous)	Vapor	74-89-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methyl aniline, o-	Liquid	95-53-4	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Methyl benzol	Liquid	108-88-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methyl benzylamine, N-	Liquid	103-67-3	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Methyl chloride (gaseous)	Vapor	74-87-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Methyl chloro formate	Liquid	79-22-1	99* /175	204* /308	>480	6	0.17	0.05	<24	>480	6
Methyl cyanide	Liquid	75-05-8	65*/83	131	>480	6	<0.4	0.03	<82	>480	6
Methyl ethyl ketone	Liquid	78-93-3	imm	40*/64	>480	6	0.36	0.001			
Methyl ethyl ketoxime	Liquid	96-29-7	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Methyl formamide, N-	Liquid	123-39-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methyl hydrazine	Liquid	60-34-4	83* /206	183* /283	280* /413	5	0.98	0.01			
Methyl imidazole, 1-	Liquid	616-47-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Methyl iodide	Liquid	74-88-4	254	296	>480	6	na	0.07	53.6	>480	6
Methyl isocyanate	Liquid	624-83-9	imm	imm			0.42	0.001			
Methyl ketone	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Methyl mercaptan	Vapor	74-93-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methyl methacrylate	Liquid	80-62-6	imm* /26	imm* /53			1.4	0.001			
Methyl pentan-2-one, 4-	Liquid	108-10-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methyl phenols	Liquid	1319-77-3	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Methyl propan-2-ol, 2-	Liquid	75-65-0	10* /147	37* /205	>480	6	0.26	0.02			
Methyl propenoic acid, 2-	Liquid	79-41-4	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Methyl pyridine, 2-	Liquid	109-06-8	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Methyl pyridine, 3-	Liquid	108-99-6	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Methyl tert-butyl ether	Liquid	1634-04-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Methyl trichlorosilane	Liquid	75-79-6	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Methyl vinyl ketone	Liquid	78-94-4	287* /379	>480	>480	6	<0.1	0.02	<9.6	>480	6
Methylen Isocyclohexylamine, 4,4- (40 °C)	Liquid	1761-71-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Methylene bromide	Liquid	74-95-3	imm	imm	20	1	111	0.05			
Methylene chloride	Liquid	75-09-2	imm	imm	imm		23.7	0.03			
Methylene chloride (10.000 ppm)	Vapor	75-09-2	imm	52	>480	6	<0.21	0.05	100	>480	6

Methylene chloride (1000 ppm)	Vapor	75-09-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methylene diphenyl diisocyanate, 4,4'- (50 ° C, molten)	Liquid	101-68-8	>480	>480	>480	6	<0.0403	0.0403	<19.3	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Naphthalene	Solid	91-20-3	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Naphthalene (25% in Diethylene glycol dimethylether)	Liquid	91-20-3	>480	>480	>480	6	<0.007	0.007	<3.4	>480	6
Neoprene (50% in Butanol)	Liquid	126-99-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Nicotine	Liquid	54-11-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Nitric acid (70%)	Liquid	7697-37-2	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Nitric acid (>95%)	Liquid	7697-37-2	14*/19	46	65*/82	3	<8	<0.03	34/90 min	134	4
Nitric acid, red fuming (90%)	Liquid	52583-42-3	imm	imm*/10	32	2	na	0.08	342/80 min	59	2
Nitro benzene	Liquid	98-95-3	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Nitro chlormethan	Liquid	76-06-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Nitro methane	Liquid	75-52-5	157	233			0.97	0.001			
Nitro propane, 2-	Liquid	79-46-9	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Nitro toluene, 2-	Liquid	88-72-2	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Nitrogen dioxide	Vapor	10102-44-0	<15	<15			>0.2	0.01			
Norflurane	Vapor	811-97-2	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Octyl chlor formiate	Liquid	7452-59-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Oleum (20% free SO3)	Liquid	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Oleum (40% free SO3)	Liquid	8014-95-7	130*/220	455*/468	>480	6	0.32	0.0001			
Oleum (65% free SO3)	Liquid	8014-95-7	180	248	370	5	na	0.04	398	428	5
Oxalic acid (sat)	Liquid	144-62-7	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
PCB in transformer oil (mix)	Liquid	mix	324*/428	>480	>480	6	0.032	0.01			
Pentachloroantimony	Liquid	7647-18-9	<15	<15	<15	1	>10	0.1			
Pentanedial, 1,5- (50%)	Liquid	111-30-8	150	170	200	4	1.861	0.01			
Pentanoic acid	Liquid	109-52-4	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Pentanol, 1-	Liquid	71-41-0	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Pentanol, tert-	Liquid	75-85-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Pentene nitrile, 2-	Liquid	13284-42-9	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Pentyl acetate	Liquid	628-63-7	>480	>480	>480	6	0.007	0.001	<10.2	>480	6
Perchloric acid (70%)	Liquid	7601-90-3	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Phenethylene	Liquid	100-42-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Phenol (45 °C, molten)	Liquid	108-95-2	22	25	29	1	na	0.05	>355, 120 min	56	2

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Phenol (60 °C, molten)	Liquid	108-95-2	imm	imm	imm		na	0.01	426/24 min	14	1
Phenol (85%)	Liquid	108-95-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Phenyl acetonitrile	Liquid	140-29-4	>390	>390	>390	5	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Phenyl amine	Liquid	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Phenyl chlor formiate	Liquid	1885-14-9	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Phenyl chloride	Liquid	108-90-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Phenyl cyanide	Liquid	100-47-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Phenyl ethane	Liquid	100-41-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Phenyl ethanol, 1-	Liquid	98-85-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Phenyl propane, 2-	Liquid	98-82-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Phenyl trichlorosilane	Liquid	98-13-5	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Phosgene	Vapor	75-44-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Phosphine	Vapor	7803-51-2	imm	imm			>0.11	0.003			
Phosphinic acid (50%)	Liquid	6303-21-5	>480	>480	>480	6	<0.09	0.09	<43.2	>480	6
Phosphoric acid (85%)	Liquid	7664-38-2	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Phosphorus oxychloride	Liquid	10025-87-3		>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Phosphorus trichloride	Liquid	7719-12-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Picoline, 2-	Liquid	109-06-8	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Picoline, 3-	Liquid	108-99-6	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Pimelic ketone	Liquid	108-94-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Polymethylene polyphenyle isocyanate (p-MDI)	Liquid	9016-87-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Potassium acetate (sat)	Liquid	127-08-2	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Potassium chromate (sat)	Liquid	7789-00-6	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Potassium hydroxide (45%)	Liquid	1310-58-3	>480	>480	>480	6	<0.023	0.023	<11	>480	0
Potassium hydroxide (50%)	Liquid	1310-58-3	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Prop-2-en-1-al	Liquid	107-02-8	51* /65	75* /101	>480	6	<0.5	0.02	105	>480	6
Prop-2-en-1-al (10 g/m ²)	Liquid	107-02-8	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Prop-2-yn-1-ol	Liquid	107-19-7	123	123	127	4	37.9	0.07			
Propan -1-ol	Liquid	71-23-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Propan -2-ol	Liquid	67-63-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Propan -2-one	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Propanoic acid	Liquid	79-09-4	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Propanol, 1-	Liquid	71-23-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Propanol, n-	Liquid	71-23-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Propargyl alcohol	Liquid	107-19-7	123	123	127	4	37.9	0.07			
Propen 1-ol, 2-	Liquid	107-18-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Propenamide (50%)	Liquid	79-06-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Propene acid	Liquid	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Propenenitrile, 2-	Liquid	107-13-1	72*/91	73*/92	103	3	8.9	0.0085			
Propenoic acid butyl ester, 2-	Liquid	141-32-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	>480	>480	6
Propenoic acid nitrile	Liquid	107-13-1	72*/91	73*/92	103	3	8.9	0.0085			
Propylchloroformate	Liquid	109-61-5	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Propyl alcohol	Liquid	71-23-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Propyl amine, n-	Liquid	107-10-8	imm	16*/21	>480	6	0.52	0.05			
Propyl bromide, n-	Liquid	106-94-5	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Propylene aldehyde	Liquid	123-73-9	121	147	>480	6	<1	0.02	210	405	5
Propylene oxide, 1,2-	Liquid	75-56-9	41	43	51	2	<5	0.03	1860	114	3
Pyridene, 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)	Liquid	94239-04-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Pyridine	Liquid	110-86-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Pyroacetic ether	Liquid	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Pyrrolidine	Liquid	123-75-1	40*/80	45*/100	145*/185	4	4.7	0.05			
Sarin (GB), FINABEL 0.7.C	Liquid	107-44-8		>1400 ⁸							
Sarin (GB), MIL-STD-282 (100 g/m ²)	Liquid	107-44-8		>480 ⁸							
Silane	Vapor	7803-62-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Silicon tetrachloride	Liquid	10026-04-7	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Sodium bisulphite (38-40%)	Liquid	7631-90-5	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Sodium cyanide (45%)	Liquid	143-33-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Sodium cyanide (sat)	Liquid	143-33-9	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Sodium hydroxide (50% at 50 °C)	Liquid	1310-73-2	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Sodium hydroxide (50%)	Liquid	1310-73-2	>480	>480	>480	6	<0.025	0.025	<12	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Sodium hypochlorite (15%)	Liquid	7681-52-9	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Soman (GD), FINABEL 0.7.C	Liquid	96-64-0		>1400 ⁸							
Soman (GD), MIL-STD-282 (100 g/m ²)	Liquid	96-64-0		>480 ⁸							
Spiritus	Liquid	64-17-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Styrene	Liquid	100-42-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Sulfamic acid (15%)	Liquid	5329-14-6	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Sulfamidic acid (15%)	Liquid	5329-14-6	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Sulfur Mustard (HD), FINABEL 0.7.C	Liquid	505-60-2		>1400 ⁸							
Sulfur Mustard (HD), MIL-STD-282 (100 g/m ²)	Liquid	505-60-2		>480 ⁸							
Sulfur dioxide	Vapor	7446-09-5	28*/46	28*/46	>480	6	<0.5	0.1	<94	>480	6
Sulfuric acid (98% at 50 °C)	Liquid	7664-93-9	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Sulfuric acid (>95%)	Liquid	7664-93-9	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Sulfuric acid diethyl ester	Liquid	64-67-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Sulfuric acid dimethyl ester	Liquid	77-78-1	>480	>480	>480	6	<0.09	0.09	<43.2	>480	6
Sulfuric acid fuming (20% free SO ₃)	Liquid	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Sulfuric acid fuming (40% free SO ₃)	Liquid	8014-95-7	130*/220	455*/468	>480	6	0.32	0.0001			
Sulfuric acid fuming (65% free SO ₃)	Liquid	8014-95-7	180	248	370	5	na	0.04	398	428	5
Sulfuryl chloride	Liquid	7791-25-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Tabun (GA), FINABEL 0.7.C	Liquid	77-81-6		>1400 ⁸							
Tabun (GA), MIL-STD-282 (100 g/m ²)	Liquid	77-81-6		>480 ⁸							
Tetrachloro bisphenol-A, 2,2',6,6'-	Solid	79-95-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Tetrachloro ethane, 1,1,2,2,-	Liquid	79-34-5	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Tetrachloro ethylene, 1,1,2,2,-	Liquid	127-18-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Tetrachloro methane	Liquid	56-23-5	imm	imm*/11	>480	6	0.57	0.001			
Tetrachloro methane (1000 ppm)	Vapor	56-23-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Tetraethylene pentamine	Liquid	112-57-2	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Tetrafluoroethane, 1,1,1,2,-	Vapor	811-97-2	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Tetrahydrofuran	Liquid	109-99-9	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Tetramethyl ammonium hydroxide (25%)	Liquid	75-59-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Thiazol, 1,3-	Liquid	288-47-1	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Thioglycolic acid	Liquid	68-11-1	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Thionyl chloride	Liquid	7719-09-7	21	21	33	2	nm	0.1	nm	47	2
Thiophene	Liquid	110-02-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Tin chloride, mono-n-butyl	Liquid	1118-46-3	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Tin chloride, tri-n-butyl	Liquid	1461-22-9		nm	>480	6	nm	0.2			
Titan(IV) chloride	Liquid	7550-45-0	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Titanium tetrachloride	Liquid	7550-45-0	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Toluene	Liquid	108-88-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Toluene diisocyanate, 2,4-	Liquid	584-84-9	>480	>480	>480	6	<0.0281	0.0281	<13.5	>480	6
Toluene diisocyanate, 2,4- (80%)	Liquid	584-84-9	>480	>480	>480	6	<0.0281	0.0281	<13.5	>480	6
Toluidine, o-	Liquid	95-53-4	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Tributyl amine (95%)	Liquid	102-82-9	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Trichloro acetic acid (sat)	Liquid	76-03-9	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Trichloro acetone, 1,1,3- (87.7%)	Liquid	921-03-9	431* /458	467* /476	>480	6	<0.2	0.05	<24	>480	6
Trichloro benzene, 1,2,4-	Liquid	120-82-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Trichloro ethane, 1,1,2-	Liquid	79-00-5	120* /173	164* /232	202* /302	4	9.1	0.01			
Trichloro ethanol, 2,2,2-	Liquid	115-20-8	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Trichloro ethylene	Liquid	79-01-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Trichloro methane	Liquid	67-66-3	imm	imm	imm		10.6	0.001			
Trichloro methane (1000 ppm)	Vapor	67-66-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Trichloro phenylsilane	Liquid	98-13-5	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Triethyl amine	Liquid	121-44-8	>480	>480	>480	6	0.05	0.05	<24	>480	6
Triethylentetramine (60%)	Liquid	112-24-3	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Trifluoro acetic acid	Liquid	76-05-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Trifluoro methansulfonic acid	Liquid	1493-13-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Trimethyl chinon (30 °C, molten)	Liquid	935-92-2		nm	>480	6	nm	0.05			
VX Nerve Agent, FINABEL 0.7.C	Liquid	50782-69-9		>1400 ⁸							
VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (100 g /m ²)	Liquid	50782-69-9		>480 ⁸							
Vinyl acetate	Liquid	108-05-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Vinyl benzol	Liquid	100-42-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6

위험 요소 / 화학물질 이름	물리적 상태	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR	Cum 480	Time 150	ISO
Vinyl carbinol	Liquid	107-18-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Vinyl chloride	Vapor	75-01-4	imm	>480	>480	6	0.02	0.001	<9.6	>480	6
Vinyl cyanide	Liquid	107-13-1	72*/91	73*/92	103	3	8.9	0.0085			
Vinyl ethylene (gaseous)	Vapor	106-99-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Vinylidene chloride	Liquid	75-35-4	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
White Liquor	Liquid	mix		>480							
White spirit	Liquid	mix	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Xylene, mixed isomers	Liquid	1330-20-7	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Xylidine, 2,4-	Liquid	95-68-1	>480	>480	>480	6	<0.0195	0.0195	<9.4	>480	6

BTAct MDPR의 (실제) 파과 시간 [mins] BT0.1 0.1µg/cm²/분의 표준화된 파과 시간[mins] BT1.0 1.0µg/cm²/분의 표준화된 파과 시간 [mins] EN EN 14325에 따른 분류 SSPR (SSPR) 평형 상태 투과 속도 [µg/cm²/min] MDPR (MDPR) 측정 가능 최소 투과 속도 [µg/cm²/min] CUM480 480분 후 누적 투과량 [µg/cm²] Time150 누적 투과량 150µg/cm²[mins] 에 도달하는 시간 ; ISO ISO 16602에 따른 분류 CAS CAS 번호 min 분 > ~보다 큰 < ~보다 작은 imm 즉시(< 10분) nm 시험 결과 없음 sat 포화 용액 N/A 해당 없음 na 달성되지 않음 GPR grade 분석을 위한 일반 시약 사용 * 제일

낮은 값에 기반 8 실제 파과 시간, 정상값 없음 DOT5 5분 후 변성 DOT30 30분 후 변성 DOT60 60분 후 변성
DOT240 240분 후 변성 BT1383 0.1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{분}$ 의 표준화된 파과 시간[mins] acc. ASTM F1383

주의.